

# Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 中的异常红外吸收现象

褚君浩 汤定元

(中国科学院上海技术物理研究所)

从若干 Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 样品的本征吸收实验发现, 在低温下, 存在几个反常吸收峰。吸收的峰值位置分别在  $850\text{ cm}^{-1}$ (0.105 eV),  $1650\text{ cm}^{-1}$ (0.205 eV),  $2250\text{ cm}^{-1}$ (0.279 eV) 以及  $3200\text{ cm}^{-1}$ (0.397 eV) 能量位置。当样品温度下降到 250 K 时就可发现这些吸收峰, 并随温度降低, 吸收增加。在某一确定温度下, 这些吸收峰的强度又随时间( $10^3 \sim 10^5$  秒数量级) 延长而增加, 最后达到某一定值。

位于  $3200\text{ cm}^{-1}$  处的吸收峰必须对  $x \geq 0.4$  的 Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 样品进行红外光吸收测量才能发现。从  $x = 0.416$ , 厚度  $d = 8\text{ }\mu\text{m}$ , 和  $x = 0.443$ , 厚度  $d = 2.5\text{ }\mu\text{m}$  的红外吸收光谱发现, 这一吸收峰具有可观的强度, 峰值吸收系数可达  $4000\text{ cm}^{-1}$ , 从而可与本征吸收相比较。我们在 150 K, 100 K 以及 77 K 温度下每隔一定时间  $\Delta T$  测量一条透过率曲线, 研究了这一吸收带的强度与时间的关系。

我们采用求和定则以及深的 Shockley-Read 复合中心的处理方法进行分析, 表明这些吸收可能是深受主中心引起, 其位置分别在价带以上 0.105, 0.205, 0.279, 0.397 eV 的能量处。其中位于 0.279 和 0.397 eV 处的深中心可能是 Cu 和 Au 深受主。对于位于 0.397 eV 处的吸收带, 计算了深中心的密度, 以及对电子和空穴的俘获截面。本文还讨论了引起这种反常吸收其它可能的物理原因, 如 Clustering 效应引起这种反常吸收的可能性。