

# 微晶硅中的 STAEBLER WRONSKI 效应

刘湘娜 许明德

(南京大学物理系)

本文研究了用辉光放电热分解硅烷方法淀积的微晶-Si:H 薄膜的 Steabler Wronski (SW) 效应。用改变高频功率的方法，获得从非晶到具有不同晶粒大小的微晶薄膜。晶粒尺度用小角散射方法，由 Guinier 公式算出。样品采用蒸铝条状共面电极结构。测量电导所加电场约为 270V/cm，保证良好的欧姆接触。样品在干氮保护下，经 180°C，40 分钟退火，达到 A 态；经波长为 6000~9000 Å，功率为 130 mW/cm<sup>2</sup> 的红光长时间(≥3 小时)照射，达到稳定的 B 态。测量了经不同光照后的光电导( $\sigma_{Ph}$ )和暗电导( $\sigma_{Dark}$ )的改变。光电导测量用功率为 160 mW/cm<sup>2</sup> 的白光。所有的微晶硅样品都显示出具有很好的光电导性， $\sigma_{Ph}/\sigma_{Dark} \geq 10^{4\sim 5}$ 。发现，随 rf 功率增大，样品晶粒变大，SW 效应减弱并趋于消失。对晶粒尺度为 60~150 Å 的样品测量结果为：50°C 时的  $G_A/G_B$  从  $1.4 \times 10^3$  降到趋近于 1。 $G_A$ ,  $G_B$  分别表示样品在 A 态和 B 态的暗电导(在室温，样品的电阻率太高，超出仪器测量范围)。由 50~110°C 温度范围的  $\sigma_{Dark}-\frac{1}{T}$  关系( $T$  为测量温度)发现，经长时间光照后，电导激活能  $\Delta E$  增加，表明费密能级移向禁带中部。由  $\sigma_{Ph}-I^\gamma$ ( $I$  为光照强度)关系得出，在 A 态，当  $I \leq I_0$  时， $\gamma=1$ ，为单分子复合，当  $I > I_0$  时， $\gamma=1/2$ ，为双分子复合， $I_0$  为光强度的转变点。经长时间光照后， $I_0$  向光强增大方向移动，即单分子复合部分相对扩展，双分子复合部分相对缩减，说明样品的深能级复合增加。对于 SW 效应近于消失的样品，出现类似的单分子复合和双分子复合部分，其转变点也在光强较高位置，即单分子复合部分扩展，双分子复合部分缩减，这说明晶粒间界引入了深能级缺陷。对所有样品的相同光子数引起的光电导  $\sigma_{Ph,n}$  与光频率的关系显出在  $h\nu=1.4\sim 1.6$  eV 有一陡然上升。

本文对以上结果和作用机理进行了讨论和分析。