

# 三元系 $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ 晶体生长

张素英 林杏潮 唐文国 贾沛民

(中国科学院上海技术物理研究所)

苏九令

(复旦大学物理系)

将三种元素一次合成, 然后用布氏法长晶工艺生长  $\text{CdZnTe}$  单晶, 得到  $x=0\sim 0.15$  的若干晶体, 全单晶直径为  $15\sim 17\text{ mm}$ , 长度大于  $40\text{ mm}$ , 晶体结构致密, 单个晶粒的自然介理面尺寸为  $13\times 20\text{ mm}^2$ , 光滑如镜, 晶体外观无气泡。用“321”晶界腐蚀剂显示没有发现明显的孪晶线。扫描电镜观察未发现 Te 的沉积相及金属夹杂相。用 X 射线粉末法测量了晶格常数与原始组分的关系, 当  $x=0.02, 0.04, 0.06, 0.10$  时, 晶格常数分别为  $6.474\times 10^{-4}\mu\text{m}, 6.460\times 10^{-4}\mu\text{m}, 6.4586\times 10^{-4}\mu\text{m}, 6.438\times 10^{-4}\mu\text{m}$ 。

用塞曼原子吸收光谱测量了组分和杂质, Cu、Al 杂质含量  $<2\text{ ppm}$ , Fe 的含量要高几倍, 这三种杂质在晶体中的分布, 在尾部较少, 组分分析表明, 尾部呈富 Zn 的趋势。用霍尔系数测量, 电阻率  $\geq 10^8\Omega\text{cm}$ , 迁移率约为  $10^3\text{ cm/V}\cdot\text{s}$ , 载流子浓度为  $10^{13}\sim 10^{14}/\text{cm}^3$ 。

77K 荧光光谱的带边缘发光峰亮度很强, 峰的位置  $E_g(x=0.02)=1.589\text{ eV}$ ,  $E_g$  值随组分  $x$  增加而增大。带边缘发光峰的半宽度  $4\gamma=12\text{ meV}$ , 缺陷峰位置略大于  $1.42\text{ eV}$ , 缺陷杂质峰与主要带边界激子峰值强度之比  $\rho=0.14$ 。

用 PE-983 测量了  $200\sim 4000\text{ cm}^{-1}$  的透过率及反射率。透射的后截止发生在  $300\text{ cm}^{-1}$ , 透过率均达到  $65\sim 66\%$ , 整个范围较平坦。反射率约  $34\sim 35\%$ 。

使用微处理机控制的 6001 型光声谱仪测量了各种组分晶体的禁带宽度与组分的关系, 当组分  $x$  从 0 变到 0.15 时,  $E_g$  从  $1.488\text{ eV}$  变到  $1.555\text{ eV}$ , 接近线性变化。从光声光谱可看到: 当  $x=0$  (即 CdTe), 在禁带附近有明显的深能级存在, 随着  $x$  的增大, 深能级就变得不明显以至消失。

用该晶体作热壁外延衬底, 尝试生长 CdTe 薄层, 外观比较明亮平滑。