

TGS、DTGS 和 ATGSP 热释电晶体 的光谱吸收率*

李世纯 卓洪昇 房昌水

(山东大学光学系) (山东大学晶体材料研究所)

为制备性能优良的热释电器件, 必须提高器件受光面对入射辐射的吸收。材料对红外辐射的光谱吸收率是重要的基础数据, 关于这方面的数据, 文献很少报道。本文报道了 TGS、DTGS 和 ATGSP 等材料在 $10000\sim400\text{ cm}^{-1}$ 波数范围完整的红外透射和反射光谱, 从而得到材料在这一波段的光谱吸收率。实验过程为, 将上述三种晶体沿解理面(垂直于极化轴 b)切片, 通过研磨、抛光制成表面光洁, 尺寸约 $8\times8\times0.1\text{ mm}^3$ 的薄片, 在岛津 250 型分光光度计和 Perkin-Elmer 983 型红外分光光度计上分别测量了波数范围为 $10000\sim4000\text{ cm}^{-1}$ 和 $4000\sim400\text{ cm}^{-1}$ 的透射和反射光谱。

用公式 $\alpha=1-R-T$ 计算晶片的吸收率 α , 式中 R 、 T 分别是测到的表观光谱反射率和透过率。实验结果如下:

1. 在波长大于 $2.8\mu\text{m}$ 波段($2.8\sim25\mu\text{m}$), 晶片均有 $T\leqslant1\%$, 所以用公式 $\alpha=1-R$ 可得到样品的吸收率。反射光谱表明, 除在 1120cm^{-1} (NH_3^+ 的摇摆模)处 $R=0.17$ 外, 在其它波长 R 均小于 0.15。这说明在 $2.8\sim25\mu\text{m}$ 波段, 三种晶体材料均具有较平坦的强吸收区。如果采用透过率高的前电极或边电极结构, 则无须考虑器件黑化的问题。在这一波段, 材料的吸收系数 $\alpha=500\sim1000\text{cm}^{-1}$ 。

2. 在 $1\sim2.8\mu\text{m}$ 波长范围, 样品均有 $R<3\%$, 可以用公式 $\alpha=1-T$ 得到吸收率, 其透过率可再分为三段描述: 1) 在 $1\sim1.8\mu\text{m}$ 波段, 三种晶片的透过率均较平坦, 且没有明显的吸收峰, 其透过率 T 约为 $0.4\sim0.5$, 吸收率 α 为 $0.5\sim0.6$, 吸收系数 α 为 $70\sim90\text{cm}^{-1}$ 。2) 波长大于 $1.8\mu\text{m}$, 透过率开始下降, 到 $2.2\mu\text{m}$, ATGSP 的透过率降至 0.05, 纯 TGS 降至 0.1, DTGS 降至 0.2, 相应的吸收系数 α 分别为 290cm^{-1} , 220cm^{-1} 和 150cm^{-1} 。3) 在 $2.2\sim2.8\mu\text{m}$ 波段出现吸收峰, 纯 TGS 和 ATGSP 的吸收峰在 $2.56\mu\text{m}$ 和 $2.31\mu\text{m}$ 属于 NH_3^+ 摆摆模的倍频和频; DTGS 的吸收峰在 $2.47\mu\text{m}$, $2.34\mu\text{m}$, $2.21\mu\text{m}$, 属于 ND_3^+ 摆摆模的倍频和频。波长大于 $2.6\mu\text{m}$, 三种样品的透过率均迅速降至 1%。

所以在小于 $1.8\mu\text{m}$ 波段, 使用 TGS 类晶体制造热释电探测器, 前电极应考虑适当黑化; 而在 $1.8\sim2.8\mu\text{m}$ 波段则可以不须黑化, 尤其以 ATGSP 材料吸收率最高。

* 中国科学院科学基金资助课题。