

高性能 PZT 热释电陶瓷材料的研制

张显炽 吴 平

(西北电讯工程学院技术物理系)

改性 PZT 陶瓷材料具有工艺简便、生产周期短、易于加工、物理化学性能稳定、成本较低等优点，而且居里温度高、承受辐射功率大，是一种富有吸引力和竞争力的热释电材料，特别在大功率激光测量中具有很广阔的应用前景。我们研究比较了 Zr/Ti 为 91.5/8.5~95/5 的数种配方，并通过掺杂改性制备了性能较好的 PZT 热释电陶瓷材料。

从作为热释电材料评价标准的优值因子出发，讨论了比热 C_p 、密度 d 、介电常数 ϵ_r 、介电损耗 $\tan \delta$ 等参数对热释电材料的影响，以及红外探测器对敏感元材料的要求，并利用 PZT 二元系固溶体相图，分析了利用高温三角铁电相与低温三角铁电相之间相变的优点。由此看出，相变时可得到较大的热释电系数，而晶格畸变不大，不会引起介电常数大的变化，而且这种相变是由一种铁电相变成另一种铁电相，温度没有超过居里点，也就不会退极化。因此可获得较高的材料优值。

基于以上的理论分析，确定了 Zr/Ti 从 91.5/8.5 至 95/5 为基本配方，通过不同量、不同元素的掺杂改性，制备了较好性能的 PZT 热释电陶瓷。文中列表详细报道了 PZT 热释电陶瓷各工序的制备条件与要求，材料的化学组成为 $Pb_{1-x}\beta_x(Zr_{1-y}Ti_y)O_3$ ，其中 β 为添加掺杂改性元素， $x \ll 1$, $5 \leq y \leq 8.5$ 。

关于掺杂元素，着重研究了几种“软性”添加元素。文中报道了几种改性 PZT 热释电陶瓷的配方和它们的性能参数。其中 PBZT-3 陶瓷材料，居里温度为 250°C，室温下热释电系数为 3.8×10^{-8} C/cm²·K，介质损耗为 0.002，介电常数为 210；相变时 (74°C) 热释电系数为 22×10^{-7} C/cm²·K，介电常数为 230。由此可看出，相变时的热释电系数比室温时的热释电系数增大 50 多倍，而介电常数增加只有 9% 左右，所以相变时有较好的材料优值，与理论分析相符。通过改变 Zr/Ti 的值，可调节相变温度，这样可根据辐射的强弱和不同的需要来设置相变点，使配方的 Zr/Ti 值与相变点相应。