

# CdTe 晶体的电学特性

童斐明 黄桂娟 陆培德

(中国科学院上海技术物理研究所)

CdTe 晶体可用于制造太阳能电池、粒子探测器，又是外延 HgCdTe 的良好衬底，因此对它的研究是很有意义的。本文简要叙述了我们对 CdTe 晶体所做的电学特性测量及结果，它们在一定程度上反映了 CdTe 晶体的质量。

实验所用的晶片来自五个晶锭。它们都是刚刚生长好的 P 型材料，未曾进行过特殊热处理及掺杂。其中晶片 CBT-15-3 是经过定向切割成  $\langle 111 \rangle$  取向的晶片。

电学特性测量基于肖特基势垒二极管。将晶片切割、抛光、清洗、烘干后，用溴-乙醇溶液腐蚀，然后真空淀积金以形成 CdTe/Au 肖特基势垒二极管。用 HP-4275A 电容电桥测量这些二极管室温下的反偏  $C-V$  特性。绝大多数二极管的  $1/C^2$  与所加偏压  $V$  呈现线性关系，表明存在突变结。由  $1/C^2-V$  曲线的斜率，可以计算 CdTe 的浅受主浓度  $N_s$ 。对各个晶片测量得到的浓度范围为  $3 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 。目前我们尚不能知道它们是由于组分偏离还是由杂质引起的。测量了 CdTe/Au 肖特基势垒二极管的  $I-V$  特性。由正向  $I-V$  曲线直线部分估算二极管串联电阻，从而推算 CdTe 材料的电阻率。对于所测的晶片得到电阻率范围为  $0.3 \sim 3 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

晶体中的杂质和自身缺陷都可能在禁带中引起深能级。用 DLTS 方法对 CdTe 晶片 CT8601 和 CBT-10-5 作了深能级特性测量。测量温度范围为  $70 \sim 300 \text{ K}$ ，没有做升高温度测量，以避免由于自身缺陷的退火而引起不可逆的变化。温度扫描时样品 CBT-10-5 瞬态电容出现四个峰，每个峰对应一个空穴陷阱能级。通过改变率窗可以得到对应各个温度的发射率  $e$ 。作  $\log e^{-1} T^2 \sim 10^3/T$  的 Arrhenius 图，由直线的斜率求得深能级位置。得到的四个能级分别位于价带顶以上 ( $0.15, 0.26, 0.46$  和  $0.66 \text{ eV}$ )。由实验测得的二极管电容  $C$ 、深能级完全填充时的瞬态电容  $\Delta C$  和浅受主浓度  $N_s$ ，可以计算深能级密度  $N_d$ 。对应  $E_{T_1}$  和  $E_{T_2}$ ，这两个深能级得到密度分别为  $4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$  和  $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 。对于俘获截面  $\sigma$  我们未作直接测量，而是由  $e^{-1} T^2 - 1/T$  直线的截距计算的，在  $10^{-18} \sim 10^{-16} \text{ cm}^3$  范围。